

防水用自着性アルミコート瀝青シート 養生不要 1200%弾性 様々な基材に強力に接着 貼るだけで即防水できます
濡れたコンクリートにも接着します

概要 KÖSTER KSK 瀝青シートはアルミで表面をコーティングした自着性瀝青シートで様々な基材に強力に接着し養生なしで即防水できます。1200%の弾性があるため、動く躯体、屋上、カルバートのジョイント等でも使用できます。

用途 様々な基材の防水

使用法

1、下地処理

施工する面の油分、埃、レイタンス等接着に影響を与える物質を除去します。施工面を平滑にするため目地や陥没箇所は目地材、早強セメント、エポキシパテ等で埋めます。突起物は本製品を破損する恐れがあるため、サンダー等で除去します。地下水上昇等の背水圧漏水が予想される場合は、KÖSTER NB1 スラリーを1～3kg/m² 塗布し1日養生をします。

2、プライマー

(1) 金属面

プライマーは必要ありません。

(2) 乾燥したコンクリート、木

KÖSTER KSK プライマーを100g/m² 塗布し45分間乾燥後本製品を施工します。

-10℃まで施工できます。

又は、KÖSTER リキッドフィルム 250～500g/m² を塗布し1日養生をします。

特に吸い込みが強い躯体の場合は KÖSTER リキッドフィルムを水で2倍に希釈して使用します。

(3) 湿ったコンクリート、木、PS断熱材

KÖSTER リキッドフィルム 250～500g/m² を塗布し1日養生します。

3、施工

(1) 役物回り

最初に役物回りの処理をします。本製品を小さくカットして役物の回りに貼ります。

カットする際はカッターを濡らしながら使用します。



KÖSTER KSK プライマー
KSK 瀝青シート専用プライマー
乾燥が速くKSK 瀝青シートの接着強度が向上します
-10℃まで施工できます

標準使用量：100g/m²
養生時間：45分間
容量：5L 缶入り



KÖSTER リキッドフィルム
濡れた躯体にも接着する瀝青エマルジョン
溶剤を含まないのでPS断熱材にも塗布できます


標準使用量：250～500g/m²
(KSK 瀝青シートのプライマーとして)
養生時間：1日
容量：30kg 缶入り



長手方向は10cm、横方向は5cm
ラップさせます

ジョイント部はハンドローラーで
十分に圧着します

ジョイント部分が重ならないように
割り付けます



使用法


(2) 貼り付け

本製品を 50 ～ 80cm づつ広げ、裏面の剥離紙を剥がしながら躯体に密着させます。



(製品の構造)

アルミラミネート



KSK 瀝青シート (アルミタイプ)

非露出用 (地下室外壁等)

製品形状：

1.5mm (厚) x 960 (幅) x 10m (ロール全長)



KSK 瀝青シート (ストロングタイプ)

耐 UV 仕様 露出用

製品形状：

1.7mm (厚) x 1050 (幅) x 10m (ロール全長)

主成分

アルミ、瀝青

施工に適した基材

コンクリート、石材、金属、PS 断熱材等